

あらゆる既存塗膜に密着。 屋根の塗り替えに最適なプライマーです。

「ウルトラルーフプライマー」は、屋根の塗り替え万能タイプのプライマーです。水性の1液自己架橋カチオン型水性エポキシ樹脂をベースにしているため、1液アクリル形、水性シリコン形、2液溶剤形など、ほとんどの既存塗膜に強力に密着します。また、空気中の酸素を媒体とする硬化システムを採用することにより、1液タイプでありながら、塗装後に内部架橋が進み、強靱な塗膜を形成します。より強く既存塗膜に密着するとともに、高い耐久性を持つだけでなく、上塗り塗料も豊富なラインアップから選べる、まさに画期的な屋根材の塗り替え用プライマーです。



特長

- 1 独自に開発した架橋システムで、強靱な塗膜を形成します。**

独自に開発した1液架橋技術で、大気中の酸素を媒体に架橋し、1液形でありながら、反応硬化形に匹敵する強靱な塗膜を形成します。
- 2 優れた作業性で、良好な仕上がりが得られます。**

ローラー塗装が可能のため、吹付塗装ができない住宅地でも、周囲への塗料の飛散の心配がありません。また、隠ぺい率に優れ、良好な仕上がりが得られます。
- 3 柔軟性のある塗膜が既存塗膜に強力に密着します。**

エポキシ樹脂中にゴム成分を含有。反応後に柔軟性のある塗膜を形成し、1液アクリル形、水性シリコン形、2液溶剤形など、各種の既存塗膜に強力に付着します。

4 さまざまな上塗りと適応し、美しい仕上がりを実現します。

硬化した塗膜は、あらゆる種類の上塗りの塗装が可能のため、さまざまな工法、パターンに多彩に対応。高品質で美しい外観に仕上げます。



標準色



▲グレー
(日本塗料工業会色見本帳N-6.5近似色)



▲ブラック
(日本塗料工業会色見本帳N-3近似色)

※上塗りの色相に合わせて選択してください(例: 上塗りが淡彩色の場合はグレー、濃彩色の場合はブラック)。
※本標準色は印刷のため、実際の仕上がりとは多少異なります。ご了承ください。

用途

- 薄形化粧スレート瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗り替え用プライマー(既存塗膜あり)
- 厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の塗り替え用プライマー(既存塗膜あり)

標準 塗装仕様

記載の仕様は標準
塗装仕様です。塗
装環境や塗装条件
により、施工間隔
などが変化します。

●ウルトラーフプライマー標準塗装仕様

※既存塗膜が残っている場合の仕様です(下地の状況により使用量が異なります)。

工程	材料の割合	施工方法	使用量	1回当たりの塗り面積	施工間隔(23℃)
① 素地調整	●表面のゴミ、ホコリ、コケや既存塗膜の浮き、ハガレなどは、15MPa程度の高圧水洗浄やワイヤーブラシなどで完全に除去してください。 ●水洗い後は十分に素地を乾燥させてください。				
② ウルトラーフプライマー	●ウルトラーフプライマー ……15kg ●水 ……0~0.75kg } 重量比	●エアスプレー ●エアレススプレー ●ローラー ●刷毛(小口塗装時のみ)	0.3~0.5 kg/m ²	30~50 m ² /回*1	24時間以上 7日以内*2
③ 上塗り	●下記の適応仕上材よりお選びください。				

*1: ローラー施工の場合は0.15~0.20kg/m²を2~3回塗装してください。また、その際のウルトラーフプライマーとウルトラーフプライマーの塗装間隔は3時間以上としてください。

*2: 冬期など、気温が15℃を下回る環境では、上塗り施工まで、48時間以上の施工間隔が必要です。

■ガンチップおよび吐出量

製品	最大吐出量(Mpa)	4.5 ℓ / min	5.2 ℓ / min
ウルトラーフプライマー	フリーパターンチップ(ノズル口径)	0.43~0.88	0.43~0.78

●適応仕上材

強溶剤系	●リリーフシリコン(2液強溶剤シリコン樹脂) ●スレコートーフ(1液強溶剤アクリル樹脂)	●ニューリリーフトップ(2液強溶剤ウレタン樹脂)
弱溶剤系	●パラサーモフッ素(2液弱溶剤フッ素樹脂・遮熱タイプ) ●スーパーパラサーモシリコンS (2液弱溶剤シリコン樹脂・遮熱タイプ) ●パラサーMON(2液弱溶剤ウレタン樹脂・遮熱タイプ) ●リリーフNADシリコン(2液弱溶剤シリコン樹脂)	●スーパーパラサーモシリコン(2液弱溶剤シリコン樹脂・遮熱タイプ) ●パラサーモシリコン(2液弱溶剤シリコン樹脂・遮熱タイプ) ●リリーフNADフッ素(2液弱溶剤フッ素樹脂) ●リリーフNADウレタンN(2液弱溶剤ウレタン樹脂)
水系	●水性ルーフセラ ●水性ルーフシリコンNEO	●水性ルーフセラ遮熱 ●水性パラサーモNEO

荷姿

- ウルトラーフプライマー グレー ……15kg
- ウルトラーフプライマー ブラック ……15kg
- (1㎡当たりの必要量 ……0.3~0.5kg/m²)
- (1缶(15kg)当たりの塗り面積 ……約50㎡(0.3kg/m²))

●施工上のご注意【施工にあたっては、塗料の容器の製品ラベルに記載の注意事項をよく読んでご使用ください】

- 塗装機の濾過網(吸い込み口・ストレーナー)は外してご使用ください。
- 被塗物の塗装面は十分に乾燥させてください。
- 塗り替え時の素地調整は既存塗膜の状態を調査し、状況に応じてサンダーケレンや高圧水洗浄などを行なってください。
- 多重膜、既存塗膜の浮き部、付着不良部はディスクサンダーおよびワイヤーブラシなどで取り除いてください。
- 水系塗料のため、気温5℃以下、降雨、降雪、強風下、またはそれらが予想される場合は、施工を避けてください。
- 塗料は密栓して、直射日光の当たらない場所に保管してください。
- スラリー瓦(モニエル瓦、スカンジア瓦、パラマウント)などの乾式洋瓦や陶器瓦(ガラス質)、粘土瓦には使用できません。
- 本製品は環境に配慮した材料を用いていますが、ご採用いただいたすべての人の健康状態を保証するものではありません。
- 詳細は警告ラベル、または安全データシート(SDS)をご参照ください。

*製品改良のため、仕様などを予告なしに変更することもあります。ご了承ください。

【その他、ご不明な点がございましたら、最寄りの営業所へお問い合わせください】

㊦ 日本特殊塗料株式会社

■代理店

■お問い合わせ先

東京営業所 〒114-8584 東京都北区王子3-23-2 ☎(03)3913-6203 FAX(03)3913-6323
 神奈川営業所 〒254-8503 神奈川県平塚市長瀬1-10 ☎(0463)23-2135 FAX(0463)23-3739
 中部営業所 〒472-0006 愛知県知立市山町東並木北12 ☎(0566)81-8111 FAX(0566)81-8124
 大阪営業所 〒565-0853 大阪府吹田市春日1-4-12 ☎(06)6386-8492 FAX(06)6338-3560
 中四国営業所 〒739-0025 広島県東広島市西条中央4-3-13 ☎(082)423-8231 FAX(082)423-8256
 九州営業所 〒849-0112 佐賀県三養基郡みやき町江口4726 ☎(0942)89-5766 FAX(0942)89-5762

●日本特殊塗料ホームページ <https://www.nttoryo.co.jp/>

URP-07200D-S#1(#5) [2020年7月作成]